ISO Paint 26 · Peinture de blindage RFID

Normes et recommandations

Les supports, travaux préparatoires et conditions de mise en œuvre doivent être conformes à la norme NF DTU 59.1.

Préparation des fonds

- Les supports doivent être propres, dépoussiérés et exempts de graisses.
- Lessiver et poncer soigneusement les surfaces.
- Dans le cas de fonds bruts et poreux, appliquer impérativement une première couche de fixateur de fond / impression acrylique, sous peine de baisse de performance du blindage.

Application

- Appliquer ISO Paint 26 en une seule passe, en masquant totalement le support.
- Ne pas appliquer par temps de gel, sur supports gelés ou en cours de dégel.
- Température minimale d'application : +6 °C.
- Matériel recommandé : rouleau antigoutte 12 mm, rouleau polyester tissé 13 mm, brosse polyester, pistolet.
- Nettoyage et dilution : eau.

Important

Si la peinture est appliquée au sol, elle doit impérativement être recouverte par un revêtement (moquette, lino, parquet…), mais jamais par une peinture de sol ni un vernis.

Hygiène et sécurité

Se reporter aux données de sécurité disponibles sur demande et aux indications figurant sur l'emballage.